

# Q8 Giotto

<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Tyyp. arvo</b>
Saippuatyyppi	-	-	Epäorgaaninen / bitumi
Koostumus, NLGI No.		-	0,5
Tunkeuma, (toimii 25°C), 150g, 5 s	D 217		
60 tunkeumakertaa	-	0.1 mm	350
Tippumispiste, °C	D 566		Ei yhtään
Vedenkestävyys 80°C, 1 h, %	D 1264		<5
SKF Emcor, suolakoe	DIN 51802	-	Hyväksytty
SKF Emcor WWO, tislattu vesi	-	-	Hyväksytty
Four Ball-testi, Weld Load	IP 239	N	4800
Kinemaatt. viskositeetti perusöljyssä, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	1600

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

06/21