

Q8 Hagemeister 32

Q8 Hagemeister 32 soveltuu käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella ja monissa erilaisissa sovelluksissa. Q8 Hagemeister 32 on tuote, joka sopii useimpiin käyttökohteisiin sekä kylmässä että kuumassa.

Käyttöalueet:

Q8 Hagemeister 32:ta käytetään ympäri vuoden esimerkiksi rakennuskoneissa ja nostureissa. Sitä käytetään myös teollisuudessa ja sovelluksissa, kuten paperi-, teräs-, sementti- ja kaivosteollisuudessa.

Laatuluokitus:

DIN	51502 HVLP	ISO	6743-4 HR
DIN	51524-3 HVLP	ISO	6743-4 HV
ISO	11158 HV		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
ISO Viskositeetti	-	-	32
Tiheys 20 °C	D 4052	g/ml	0,865
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	32
Kinemaatt. viskositeetti,, 100 °C	D 445	mm ² /s	6,3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	152
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	194
Jähmepiste	D 97	°C	-34
Vahtoaminen, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	20/10/20

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.