

Q8 Holst 150

Q8 Holst 150 on sinkkitön öljy, joka sopii täydellisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja teollisuuslaitteisiin. Q8 Holst 150:ssa on edistynyt suodatettavuus ja demulsoituvuus, mikä tekee siitä luotettavan herkissä hydraulisissa servojärjestelmissä. Lämpö- ja hapettumiskestävyytensä ansiosta tämä öljy takaa pitkän voiteluaineen käyttöiän.

Käyttöalueet:

Q8 Holst 150 soveltuu kaikenlaisiin järjestelmiin, yleisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin ja muihin teollisuussovelluksiin (pienivaraiset vaihteet, pumput, kompressorit, laakerit). Sitä käytetään myös herkissä hydraulisissa servojärjestelmissä, jotka vaativat edistynyttä demulsibiliteettia ja suodatettavuutta.

Edut:

- Vähemmän seisonta-aikoja huoltotehokkuuden ansiosta
- Erinomaiset lämpö- ja hapettumistasapainon ominaisuudet takaa öljyn pitkän käyttöiän.
- Optimaaliset kulumisensuoja ominaisuudet
- Erinomainen suodatettavuus
- Sopii erittäin hyvin eri toimintoihin

Laatuluokitus:	Bosch Rexroth DIN	RE 90220 notes 51524-2 HLP	Eaton Brochure ISO	03-401-2010 11158 HM
-----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
ISO Viskositeetti-aste	-	-	150
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,888
Väri	D 1500	-	L 2.0
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	150
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.7
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	97
TAN-luku	D 974	mg KOH/g	0.20
Jähmepiste	D 97	°C	-18
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	262
Emulsio, tislattu vesi, 82.2 °C	D 1401	-	40-40-0 (10 min)
Vaahoaminen, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	0/10/0
Vaahoaminen, 10 min laskeuma, sarjat	D 892	ml	0/0/0
1-2-3 Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	Hyväksytty
Kuparikorroosio, 3 h, 100 °C Hapettumisen	D 130	-	1
tasapaino, ajalla 2.0 TAN	D 943	hrs	2500
FZG -rasitustesti A/8.3/90	DIN 51354	load stage	>12

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.