

Q8 Holst 46

Q8 Holst 46 on sinkkitön öljy, joka sopii täydellisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja teollisuuslaitteisiin. Q8 Holst 46:ssa on edistynyt suodatettavuus ja demulsoituvuus, mikä tekee siitä luotettavan herkissä hydraulisissa servojärjestelmissä. Lämpö- ja hapettumiskestävyytensä ansiosta tämä öljy takaa pitkän voiteluaineen käyttöiän.

Käyttöalueet:

Q8 Holst 46 soveltuu kaikenlaisiin järjestelmiin, yleisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin ja muihin teollisuussovelluksiin (pienivaraiset vaihteet, pumput, kompressorit, laakerit). Sitä käytetään myös herkissä hydraulisissa servojärjestelmissä, jotka vaativat edistynyttä demulsibiliteettia ja suodatettavuutta.

Edut:

- Vähemmän seisonta-aikoja huoltotehokkuuden ansiosta
- Erinomaiset lämpö- ja hapettumistasapainon ominaisuudet takaa öljyn pitkän käyttöiän.
- Optimaaliset kulumisensuoja ominaisuudet
- Erinomainen suodatettavuus
- Sopii erittäin hyvin eri toimintoihin

Laatuluokitus:	Arburg Bosch Rexroth DIN	HLP VG 46 (ZAF) RE 90220 notes 51524-2 HLP	Eaton Brochure ISO	03-401-2010 11158 HM
-----------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------------------------

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
ISO Viskositeetti-aste	-	-	46
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,878
Väri	D 1500	-	L 1.0
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	46
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.78
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	98
TAN-luku	D 974	mg KOH/g	<0.05
Jähmepiste	D 97	°C	-27
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	226
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0 (5 min)
TAN	D 664	mg KOH/g	0.26 after 1000h
Vaahoaminen, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Vaahoaminen, 10 min laskeuma, sarjat	D 892	ml	0/0/0
1-2-3 Ruostetestit, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	Hyväksytty
Kuparikorroosio, 3 h, 100 °C	D 130	-	1b
Hapettumisen tasapaino, ajalla 2.0 TAN	D 943	hrs	3300
FZG -rasitustesti A/8.3/90	DIN 51354	load stage	12

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.